



## Fiche technique

---

### Peinture LATEX

Satiné mat

**Domaine d'application :**

Peinture murale respirante blanche ou colorée pour tous supports minéraux ou papier peint bien adhérent.

**Propriétés :**

Très grand pouvoir couvrant, facile à mettre en œuvre, excellent rendement. Sans solvants, faible jaunissement. Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN/EN ISO 7783-2 Classe 1. Lavable selon DIN/EN ISO 11998 et DIN EN 13300, classe 3.

**Composants :**

Eau, craie, dioxyde de titane, talc, Kaolin, protéines, huile de carthame, acrylate, émulsifiant végétal, cellulose de méthyle. Conservateur : Benzisothiazolinon.

La teneur en COV de ce produit est de max. 1 g/l.

La valeur limite EU est de max. 30 g/l (Categorie "a" à pd 2010).

Ce produit ne contient pas de Lindane , phtalate , produits glycolés, formaldéhydes, glycérophtalique ,agents anti bullant, agents de coalescence, essences d'agrumes.

**Couleur :**

Blanc naturel, satiné mat.

**Mise en œuvre :**

Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé. Solide et moyennement absorbant, dépourvu d'agents séparateurs, de fissures, d'efflorescences et de champignons.

Appliquer au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur sans air à une température ambiante supérieure à 12°C.

**Temps de séchage :**

A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air: sec en surface après +/- 2 heures, recouvrable après +/- 8 heures. Sec après 16-24 heures.

Veiller absolument à une bonne aération, un support sec et une humidité de l'air relative pas trop élevée. Afin d'éviter la formation d'odeurs il est en effet très important de travailler sur un support sec et de veiller à une bonne aération (ventilateur, fenêtres,...)

**Cette peinture ne contient pas les produits suivants :**

**Lindane, phtalate, produits glycolés, formaldéhydes, glycérophtaliques, agents anti-bullant, agents de coalescence, essences d'agrumes.**



## Fiche technique

---

### Peinture LATEX

Satiné mat

**Consommation:**

Environ 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> par couche, peut différer selon le degré d'absorption du support.

**Diluant et nettoyage des outils:**

Eau et savon végétal. La peinture est prête à l'emploi.

**Stockage:**

Conservation environ 12 mois dans le récipient d'origine. Conserver au frais, au sec et dans un récipient fermé. Protéger du gel !

**Consignes de sécurité:**

En cas d'application au pistolet, porter une protection respiratoire agréée. Tenir les peintures naturelles hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts.

**Elimination:**

Selon les prescriptions des autorités locales. Les restes de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

Clé de déchets **EAK 08 01 20**

**GISCODE: M-DF 01**

**Consignes de mise en œuvre :**

**A. Support et préparatifs:**

Si le support à une réaction alcaline, il y aura lieu de le neutraliser. Les supports et enduits sabloneux doivent d'abord être traités avec la sous couche pour murs et plafonds. Le support ne doit plus être absorbant lors de la mise en œuvre de la dernière couche de peinture afin d'atteindre la résistance au lavage selon DIN EN ISO 11998 et DIN EN 13300.

**B. Application sur enduit, béton, papier peint ingrains:**

Appliquer 1-2 couches selon le degré d'absorption du support. Temps de séchage entre chaque couche environ 16 - 24 heures.

**C. Placoplâtre, Erfurt:**



## Fiche technique

---

### Peinture LATEX

Satiné mat

Traiter le support avec la sous couche pour murs et plafond diluée à 1 part d'eau. Ensuite appliquer 1-2 couches. Temps de séchage environ 16-24 heures.

**D. Anciennes couches de peinture non détachables:**

Nettoyer et laver à fond les anciennes couches de dispersion et de peinture avec de la solarine.

Enlever complètement toute peinture à base d'argile et nettoyer afin qu'il n'en reste plus aucune trace. Réaliser un premier échantillon ! Enlever complètement toute peinture latex, à l'huile, laque.

Ensuite suivre les instructions du point B pour support fortement absorbant avec mise en œuvre d'une sous couche.

|   |
|---|
| Les données de cette fiche technique sont fournies sur base de nos connaissances actuelles. Il n'en découle donc aucune obligation juridique. A chaque mise à jour, la fiche technique remplacée perd toute validité. |
|---|

Version : janvier 2010

Reincke Naturfarben GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse 4

21614 Buxtehude

Téléphone : 0049(0) 4161/87549

Fax : 0049(0)4161/78369

[www.ultranature.de](http://www.ultranature.de)