

ISOQUARZ

FICHE TECHNIQUE

Sous couche à base de farine de quartz, perméable à la vapeur d'eau et écologique. Elle est obtenue au moyen de mélanges étudiés d'additifs chimiques non toxiques et hautement biodégradables, quartz sélectionnés et sables silices de première qualité. L'ensemble lié avec des résines acryliques en émulsion.

ISOQUARZ pour ses caractéristiques est appliqué sur n'importe quel type de fond et est un excellent support pour les applications suivantes : peintures, stuc, badigeon, marmorini, enduits et peintures à la chaux, même sur des vieux édifices. Particulièrement indiqué pour plâtre et placoplâtre où l'accroche est facilitée, grâce à un aspect légèrement rugueux (comme du papier abrasif fin) une fois le produit sec.

ISOQUARZ exerce ainsi une fonction de consolidation de fond et ne donne pas lieu à des phénomènes de détachement du support de cette façon il permet un ancrage optimal en donnant un résultat final de longue durée.

Propriété de produit sec:

Excellente adhésion et élasticité, bonne perméabilité à la vapeur d'eau, bonne résistance aux agents atmosphériques.

Selon l'exigence du résultat souhaité peut être utilisé tel quel ou dilué:

1 volume d'ISOQUARZ pour 1 volume d'eau.

Consommation : environ 8 – 14 m²/ Lt.

Poids spécifique : 1550 g / Lt.

Contenu solide: 57 %

Emballage: seaux plastiques de 5 et 15 Lt.

Conservation:

Le produit maintient intacte ses propriétés pour une période de 12 mois, si on le protège du chaud et du froid. La température de l'environnement de conservation doit être comprise entre +5 °C et +30 °C.

Normes de sécurité:

Éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver abondamment à l'eau. Pour des informations ultérieures consulter la fiche de sécurité.

Écoulement:

Le produit doit être écoulé selon les normes en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

Date: 14/12/09