

Enduit Natura'liège

Référence : H9187

DESIGNATION :

Enduit écologique à base de liège (granulométrie 1-3 mm), de sable et de chaux aérienne.

DESTINATION :

Enduit destiné aux applications intérieures pour murs, neuf et rénovation.

Application préconisée sur une impression **sous-couche granitée Défi Nature** ou **sous-couche granitée Universelle**.

PERFORMANCES :

(Voir la fiche de certification de performances).

Natura'liège est l'enduit idéal pour un confort thermique, acoustique et de déshumidification. Grâce à la chaux, le produit est bactériostatique et anti-moisissure. Il régule l'humidité.

Il s'agit d'un enduit correcteur permettant de réguler l'effusivité des murs, c'est-à-dire, le rayonnement froid qui se dégage de certains matériaux. Par exemple, la température d'air froid qui rayonne de la pierre (à la différence du bois plus chaud).

L'enduit est sain, naturel et respirant.

Il est très facile à appliquer.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Naturelle (Autres teintes au nuancier- Création Couleur).
Granulométrie	0-3 mm
Épaisseur minimale d'application	3 mm
Épaisseur maximale d'application	1 cm par couche
Temps de maniabilité	2 h
Temps de séchage (T=23°C ; Hygrométrie = 50%)	24 – 48 h <u>en surface</u> (Dépend de l'épaisseur)
Eau de gâchage	0.53 L/Kg Environ 8 L pour un sac de 15 kg (ajuster si nécessaire)
Stockage	12 mois Dans son emballage d'origine fermé, au sec.

COMPOSITION :

Liège, chaux aérienne, sable, poudre de marbre et adjuvants (< 1%).

Adjuvants sélectionnés pour répondre aux critères d'obtention des labels écologiques.

Pigments minéraux suivant coloris.

MATÉRIEL :

AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DEFI-HOULLERES DE CRUEJOULS S.A.S

215 ZI La Gloriette – 38160 CHATTE – France

Siège social : Tél. 04 76 64 85 64 – Fax : 05 65 48 85 56 – Email : defi.h2c@colorfrance.fr

Platoir, spatule ou malaxeur.

SUPPORTS :

Les supports doivent être sains, secs, propres, bien établis et sans partie friable.

- Sur les supports standards :

Plaques de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures, Fermacell jointé, etc

- 1^{ère} couche : Appliquer notre **Sous-couche Défi Nature** ou notre **Sous-couche Universelle Acrylique**.
- 2^{ème} couche : Appliquer notre **Sous-couche acrylique granitée** ou notre **sous-couche granitée Défi Nature**.
- 3^{ème} couche : Appliquer ensuite l'enduit **Natura'liège** lorsque la sous-couche est bien sèche (environ 12 H).

- Sur les supports respirants :

Enduit de chaux, enduit de terre, Fermacell collé, etc

- Humidifier les supports puis appliquer directement Natura'liège.

Pour des supports difficiles, nous conseillons de faire au préalable un test d'adhérence pour s'assurer d'une possible application en direct sur support du produit.

PREPARATION :

Dilution à partir de 8 litres d'eau pour 15 kg de Natura'liège. Mélanger 5 minutes à l'aide d'un malaxeur. Laisser reposer.

APPLICATION :

- Température d'application : 5°C à 30°C.
- En été, appliquer le produit pendant les heures les plus fraîches et à l'abri du soleil.
- Ne pas appliquer en cas de forte humidité (> 70%).
- Dilution/Nettoyage : A l'eau.

Application de l'enduit à la main avec le matériel adapté à l'épaisseur souhaitée comprise dans les épaisseurs préconisées.

RENDEMENT :

A l'épaisseur minimale ~ 9 m² avec 15 kg d'enduit.

SECURITE :

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière et des gants pour prévenir de toutes irritations dues à la présence de chaux.

Se tenir à ce qui est indiqué dans la Fiche de Données de Sécurité du produit.