

TEINTE

linea
sport & nature

peinture à base d'huiles végétales naturelles pour ruches

Peinture biosourcée

100% ÉCOLOGIQUE
à base d'huiles végétales

Sec 1h Dilution eau De 12 à 14 m² / L

LABORATOIRES **natura** par Nature

1L 2,5L Autre
 Valeur limite UE pour ce produit (cat d) : 130g/L COV
 Ce produit contient max. : 2,4 g/L COV
 Voir liste des points de vente 10597

PEINTURE POUR RUCHES, THERMOREGULATRICE EN TEINTE ALUMINIUM

Edition : JUILLET 2016

Référence : LSN458 ---- 15 (teintes) - LSN458 6803 15 (teinte alu)

PRÉSENTATION :

Peinture pour ruches à base de liant végétal dont une formulation spéciale pour protection des ruches contre la chaleur - Composition: combinaison d'huiles végétales en émulsion dans l'eau (chanvre, ricin, tournesol), charges minérales, caséine, colorants en liant végétal (standolie d'huile de lin), épaississant à base d'éther de cellulose, agent de conservation, (pigment aluminium en 458 6803 15).

TEINTES, TARIF ET CONDITIONNEMENTS :

Toutes teintes du nuancier 1000 teintes et teinte aluminium en 1L et 2.5L.
15 teintes de stock

PRINCIPALES QUALITÉS :

Microporeuse - Séchage rapide
Sans danger pour les abeilles, Linea Ruches est hydrodiluable.
Sans solvant- Très faible taux de COV - Bonne tenue aux intempéries.
Convient aux ruches en polystyrène et aux toitures métalliques après un léger ponçage de surface pour le galva.
Tempère la chaleur intérieure en teinte aluminium par réflexion des U.V.



UTILISATIONS RECOMMANDÉES, PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ruches ou assimilés (niches, nichoirs à oiseaux) - Ne pas utiliser à découvert par temps menaçant.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Point Eclair	Extrait sec en poids	C.O.V.
Thixo Brookfield 3000/4000 mPas	env. 1,3	NC	56%	Valeur limite UE (cat d): 130g/l COV Ce produit contient max: 2.4g/l COV

CONSERVATION : 2 ans en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

Passé ce délai, procéder avant utilisation à un contrôle visuel et olfactif après avoir homogénéisé le produit.

RENDEMENT : Consommation : 80ml /m²/couche en moyenne. - Rendement: 12m²/L/couche.

SECHAGE : Hors poussière: 30mn - Sec: 1h - Recouvrable à 20°C: 6h - Dur à cœur: 96h

MISE EN ŒUVRE :

Diluer à l'eau la peinture si nécessaire en fonction du matériel utilisé - Rincer le matériel à l'eau savonneuse.
Appliquer au rouleau, patte de lapin, pinceau, station peinture en 2 couches (voire 1 en entretien courant).
Sur galva brut: poncer la surface de façon créer une rugosité à même de favoriser l'adhérence.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures



DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon Talmy 27 290 PONT AUTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif, Commercial, Laboratoire et Expédition : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07