

**FICHE
TECHNIQUE**

ISOLATION THERMO ACOUSTIQUE CHANVRE, COTON ET LIN



biofib
trio





ISOLANT THERMO ACOUSTIQUE CHANVRE, COTON ET LIN

Thermique :



Acoustique :



Déphasage :



Hygrothermie :


 N'attire pas les mites
et les termites

DOMAINES D'APPLICATION

COMBLES
AMÉNAGÉSISOLATION INTERNE,
DISTRIBUTION, DOUBLAGEPLAFONDS
ET PLANCHERSISOLATION
EXTÉRIEURE (ITE*)

* Mise en œuvre hors avis-technique

Biofib'trio, c'est une solution d'isolation thermo-acoustique globale. Ce produit offre des performances thermiques optimum, assurant une isolation efficace, été comme hiver.

- Performances thermiques certifiées et optimisées
- Excellente résilience des panneaux : s'adapte à tous types de montants
- Fibres très résistantes : tenue mécanique qui dure dans le temps
- Régulation naturelle de l'hygrométrie
- Bon déphasage
- Produit sain et sans COV

Certificat ACERMI

AVIS
TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	92 % de fibres végétales [chanvre, coton, lin], 8% liant PE + additif*		
Densité (d)	kg/m ³	EN 1602	30
Capacité thermique massique (Cp)	J/kg.K		1800
Conductivité thermique (λ)	W/m.K	EN 12667	0,038 (ACERMI)
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (μ)		EN 12086	≤2
Réaction au feu (Euroclasse)		EN 13501-1	NPD (aucune performance déterminée)
Température maxi d'utilisation (T)	°C		120 °C

* Traitement fongicide 0,2%

Panneaux : dimensions : 1,25 x 0,600 m (0,75 m²)

Épaisseur (mm)	Nb de panneaux par paquet	Surface par paquet (m ²)	Nb de paquets par palette	Surface par palette (m ²)	Perméabilité à la vapeur d'eau Sd (m)	Résistance thermique (R)
45	16	12	4	48	0,07	1,15
60	12	9	8	72	0,09	1,55
80	9	6,75	8	54	0,12	2,10
100	7	5,25	8	42	0,15	2,60
120	6	4,5	8	36	0,18	3,15
145	5	3,75	8	30	0,21	3,80
160	4	3	8	24	0,24	4,20
200	3	2,25	8	18	0,30	5,25

Pour une pose dans les meilleures conditions, il est important de s'assurer que les supports soient SAINS, SECS et SOLIDES.

bimobject®

21/07/2023

